

MAPLUB® SH 100-b



Licence n° 80354

Fiche technique : RL 103
 Création : Octobre 2006
 Révision : n° 2
 Date : 26/05/2008
 Page 1/1

➤ Caractéristiques du revêtement

Composition	➤ Huile à faible dégazage de type hydrocarbure de synthèse Particules de PTFE (PolyTetraFluoroEthylène)
Pénétrabilité travaillée ¼ cône, 60 coups (NFT 60 140)	➤ 329. 10 ⁻⁴ m
Pénétrabilité non travaillée ¼ cône (NFT 60 140)	➤ 326. 10 ⁻⁴ m
Grade NLGI consistance (ASTM D217)	➤ 1
Masse volumique à 20°C	➤ 1,08 g/ml
Viscosité apparente à 20°C et 10 s-1 (cône/plan Vitesse imposée)	➤ 35 Pa.s±7Pa.s
Viscosité apparente à 20°C et 100 s-1 (cône/plan Vitesse imposée)	➤ 5,0 Pa.s±2Pa.s
Indice de viscosité de l'huile de base	➤ 135
Limites de température en utilisation continue	➤ -40°C / +100°C
Limite de température en utilisation occasionnelle	➤ +200°C
Point de congélation de l'huile de base	➤ -55°C
Séparation huile de base (FTMS 321-3)	➤ 3,2 % masse
Perte de masse par évaporation (ASTM D972)	➤ 0,2 % masse
Dégazage (ECSS Q 70-02A)	➤ TML = < 1% RML = < 1% CVCM = < 0,1%
Pressions limites d'utilisation	➤ 10 ⁻¹⁰ Torr à 100°C

*Rapport de mesure INTA ESE/RPT/4316/009/INTA/06

➤ Définition

Graisse pour applications à longue durée de vie sous ultravide.

Aspect : Blanc

Destination : La graisse MAPLUB SH 100-b a été spécialement formulée pour satisfaire les contraintes imposées aux mécanismes de satellites à grande durée de vie. Ainsi :

Sa stabilité chimique vis à vis des matériaux métalliques et plastiques permet son utilisation pour des durées de vie très grandes. A ce jour, aucune dégradation n'a pu être mise en évidence.

Elle est parfaitement adaptée pour la lubrification de pièces en matériaux fragiles.

Sa faible consistance conduit à des couples résistants relativement bas notamment à basses températures.

Cette graisse est parfaitement adaptée pour une utilisation spatiale, sur tout type de matériau (métallique, céramique, plastique, etc.) et sur des composants aussi variés que : roulements, paliers, rotules, engrenages et réducteurs Harmonic Drive ou Cyclo, vis à rouleaux, à billes, glissières.

Sa faible tendance à la vaporisation permet d'envisager son utilisation pour diverses applications fonctionnant dans des ambiances particulières : équipements sous vide (pompes à vide, etc.), électronique (fabrication de composants) et électrotechnique (connectique), instrumentation scientifique (anneaux de particules, etc.), automobile, aéronautique, nucléaire, robots pour salles blanches.

➤ Conditionnement

50 ml, 100 ml & 250 ml

➤ Stockage

En emballage d'origine plein et fermé dans un endroit sec, frais et sombre. Un ressuage normal de la graisse peut intervenir après quelques semaines de stockage. Aussi, avant tout prélèvement, il convient d'homogénéiser la graisse dans son pot en remuant à l'aide d'une spatule métallique propre.

➤ Données de sécurité

Précautions ➤ Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

Etiquette ➤ La classification de cette préparation a été exécutée conformément aux directives en vigueur.

Transport ➤ Consulter notre dernière fiche de données de sécurité.